

Fassadendämmplatte EPS-F (weiß)

Art. Nr. 7702 ff

Stand 01/14

für System „EPS-F“

Produkt:	Wärmedämmende Fassadenplatte im Format 50 x 100 cm	
Anwendung:	Für Profi EPS Wärmedämm-Verbundsystem, geprüft nach ETAG 004. Verwendbar für Neubau und thermische Sanierung bis zur Hochhausgrenze von 22,0 m.	
Eigenschaften:	Weiße Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol mit sehr guten Wärmedämmeigenschaften. Schwindfrei, alterungsbeständig, schwer brennbar und maßgenau. Frei von FCKW, HFCKW und HFKW.	
Technische Daten:	Geprüft nach:	EN 13 163
	Produkt:	Fassadendämmplatte lt. ÖNORM B 6000
	Bezeichnungsschlüssel:	EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100
	Brandverhalten:	Euroklasse E (EN 13501-1)
	Plattenformat:	100 x 50 cm
	Querzugfestigkeit:	≥ 150 kPa
	Diffusionswiderstandszahl:	μ = ca. 40
	Wärmeleitfähigkeit:	λ = ca. 0,040 W/mK
Normen:	ÖNORMEN B 6400, B 6410 und B 6000 EN-NORM 13 163 ETAG 004, Profi WDVS-Verarbeitungsrichtlinien	
Verarbeitungstechnik:	Der Untergrund muss trocken, staubfrei und frostfrei (über + 5° C; gilt auch für die Lufttemperatur) und darf nicht wasserabweisend sein. Die Ebenheitstoleranzen gemäß ÖNORM DIN 18202 sind einzuhalten. Die Fassade ist vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Witterungseinflüssen (Wind, Regen, etc.) zu schützen, z. B. mittels eines Gerüstschutznetzes. Durch niedrige Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknungszeit des Klebers deutlich verlängern. Vergilbte Platten (gelbe Verfärbung durch zu lange Sonneneinstrahlung) dürfen nicht überspachtelt werden, sondern müssen ein weiteres Mal überschliffen (wichtig: danach entstauben!) werden. Die einzelnen Arbeitsschritte entnehmen Sie bitte den ebenfalls auf unserer Homepage enthaltenen WDVS-Verarbeitungsrichtlinien!	
Hinweis:	Für das Profi EPS Wärmedämm-Verbundsystem muss zur Verklebung der Platten und die Herstellung des Unterputzes Profi Klebespachtel verwendet werden. Diese Komponenten sind gemäß ETA-04/0106 im System geprüft. Als Oberputze eignen sich alle pastösen Putze im Lieferprogramm der Profibaustoffe Austria GmbH. (Silikat-, Silikonharz-, Kunstharzputz- und Anti-Aging Putz).	

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Hinweis: Im Spritzwasserbereich (Sockelhöhe mind. 30 cm) sind Profi EPS-P- oder XPS-Dämmplatten zu verwenden.

Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform: Im Paket (Packungsinhalt je nach Dämmstoffdicke) foliert. Dämmstoffdicken von 2 cm bis 20 cm (größere Lieferdicken auf Anfrage).

Packungsinhalt:

Artikelnummer:	7702	7703	7704	7705	7706	7707	7708	7709
Packungsinhalt (Stk.)	25	16	12	10	8	7	6	5
Dämmstoffdicke (cm)	2	3	4	5	6	7	8	9

Artikelnummer:	7710	7712	7714	7716	7718	7720	
Packungsinhalt (Stk.)	5	4	3	3	2	2	
Dämmstoffdicke (cm)	10	12	14	16	18	20	> 20

Systemklassen: Bei **flächenbündiger** Dübelung ab 6 cm Dicke **Systemklasse 1** (bis 4 cm **Systemklasse 3** und bei 5 cm **Systemklasse 2**).

Bei **versenkter** Dübelmontage ebenfalls **Systemklasse 1**, bei Verwendung von Helix-Dübeln **Systemklasse 2**.

Lagerung: Trocken (foliert), vor Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Beschädigung geschützt.

Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0

Fax: +43 2576/2320-45

E-Mail: mail@profibaustoffe.com