

## Coverrock 034 Austria

Art. Nr. 8636 ff  
Stand 01/14

<b>Produkt:</b>	<b>Steinwolle Putzträgerplatte mit erhöhtem Wirkungsgrad, im Format 80 x 62,5 cm</b>		
<b>Anwendung:</b>	Für Profi Steinwolle Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), geprüft nach ETAG 004. Verwendbar für Neubau und thermische Sanierung, auch über die Hochhausgrenze von 22,0 m.		
<b>Eigenschaften:</b>	Hochverdichtete, einseitig beschichtete, druckfeste, mineralische Putz-Träger-Dämmplatte aus Steinwolle, mit sehr guten Wärmedämmeigenschaften. Schalldämmend, alterungsbeständig, nicht brennbar, wasserabweisend, hoch diffusionsoffen und unverrottbar.		
<b>Technische Daten:</b>	<b>Geprüft nach:</b>	ÖNORM EN 13162	
	<b>Produkt:</b>	Fassadendämmplatte lt. ÖNORM B 6000	
	<b>Bezeichnungsschlüssel:</b>	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10)5-TR5-WL(P)-SD15-AFr30-MU1	
	<b>Brandverhalten:</b>	A1 (ÖNORM EN 13501-1)	
	<b>Plattenformat:</b>	80 x 62,5 cm	
	<b>Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene:</b>	≥ 5 kPa (TR 5 – ÖNORM EN 1607)	
	<b>Wasserdampfdiffusion:</b>	μ = 1	
	<b>Wärmeleitfähigkeit:</b>	λ = ca. 0,034 W/mK	
<b>Normen:</b>	ÖNORMEN B 6000, B 6400 und B 6410 ETAG 004		
<b>Systemklassen:</b>	Gemäß ÖNORM B 6400, Anhang B, werden die Coverrock Dämmplatten 034 Austria in folgende Systemklasse eingeteilt:  Plattendicken 8 bis 18 cm <b>Systemklasse 3</b> eine versenkte Dübelmontage ist generell nicht zulässig		
<b>Verarbeitungstechnik:</b>	Der Untergrund muss trocken, staubfrei und frostfrei (über + 5° C; gilt auch für die Lufttemperatur) und darf nicht wasserabweisend sein.  Die Ebenheitstoleranzen gemäß ÖNORM DIN 18202 sind einzuhalten. Die Fassade muss vor schädlichen Witterungseinflüssen (Wind, Regen, direkte Sonneneinstrahlung, etc.) geschützt werden, z. B. mittels eines Gerüstschutznetzes.  Die einzelnen Arbeitsschritte entnehmen Sie bitte der ÖNORM B 6410, den ebenfalls auf unserer Homepage verfügbaren Profi WDVS-Verarbeitungsrichtlinien, sowie den Richtlinien der Güteschutzgemeinschaft-WDVS!		

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



**Hinweise:** Für die Profi Steinwolle-WDVS muss zur Verklebung der Platten und Herstellung des Unterputzes (inkl. Ausgleichsschicht) Profi Armierungs-mörtel verwendet werden. Diese Komponenten sind gemäß ETA-04/ 0107 im System geprüft. Die Verdübelung der Platten muss im W-Schema erfolgen. Die Außenseite der Dämmplatten ist durch den Schriftzug Rockwool gekennzeichnet (muss nach dem Kleben sichtbar sein).

Durch niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknungszeit von Kleber und Spachtelung deutlich verlängern.

Als Oberputze können folgende im System geprüfte pastöse Putze aus dem Lieferprogramm der Profibaustoffe Austria GmbH. verwendet werden:

Profi Silikatputz  
Profi Silikonharzputz  
Profi Anti-Aging Putz

Wegen der sehr guten Wasserdampfdiffusion der Dämmplatten, sollten Kunstharzputze nicht verwendet werden.

**Qualitätssicherung:** Eigenüberwachung durch den Hersteller.

**Lieferform:** Im Paket (Packungsinhalt je nach Dämmstoffdicke) foliert.  
Dämmstoffdicken von 6 cm bis 18 cm.

**Packungsinhalt:**

Artikelnummer:	8636	8638	8640	8642	8644	8646	8648
Packungsinhalt (Stk.)	2	1,5	1	1	1	1	1
Dämmstoffdicke (cm)	6	8	10	12	14	16	18

**Lagerung:** Die Dämmplatten sind unbedingt vor Feuchtigkeit und Beschädigung zu schützen.

Profibaustoffe Austria GmbH  
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0  
Fax: +43 2576/2320-45  
E-Mail: [mail@profibaustoffe.com](mailto:mail@profibaustoffe.com)