

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI PRIMER 2802

Art. Nr. 6812
Stand 05/18

Produkt:	Universalgrundierung auf Acrylharz-Basis für mineralische Untergründe	
Anwendung:	Als Saugausgleich im Innen- und Außenbereich auf stark saugenden Untergründen, wie Porenbeton oder alten Putzen. Geeignet auch zum Verfestigen von Oberflächen vor Aufbringen von PROFIL Putzen, Spachtelmassen und Farben.	
Eigenschaften:	Gut eindringend, untergrundverfestigend, haftvermittelnd und lösemittelfrei.	
Technische Daten:	Zusammensetzung:	Organische Bindemittel und Zusätze
	Verbrauch:	ca. 0,1–0,2 kg/m ² pro Anstrich
	Verbrauchszusatz:	je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
	Trockenmassegehalt:	Konzentrat mit ca. 10 % Trockenmasse
	pH-Wert:	7 -8
Normen:	Verarbeitung gemäß ÖNORM B 3346 und ÖAP-Richtlinien, Produktprüfung: Technische Richtlinie TN 5/14-1 (TZUS Prag)	
Verarbeitung:	Der Untergrund muss trocken, frostfrei und frei von Verunreinigungen und Staub sein. Nicht bei Temperaturen unter + 5° C verarbeiten (gilt für Material, Luft und Untergrund).	
	Arbeitstechnik:	PROFI Primer 2802 wird durch Rollen oder Streichen vollflächig satt aufgetragen. Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes wird das Produkt unverdünnt, oder max. 1:1 mit Wasser verdünnt verarbeitet. Es darf keine glasige Oberfläche entstehen. Fassadenflächen sind vor Regen, starkem Wind und direkter Sonnenbestrahlung zu schützen (Fassadenschutznetz).
		Anschließende Flächen sind abzudecken und sorgfältig zu schützen. Anschließend ist eine Trockenzeit von ca. 4 - 6 Stunden (bei + 20° C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit) ein-zuhalten.
Hinweis:	Geräte und Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit Wasser gründlich zu reinigen.	
Entsorgung:	siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)	
Qualitätssicherung:	Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.	
Lieferform:	Kanister (10 kg)	
Lagerung:	Trocken und original verschlossen mind. 12 Monate haltbar. Kühl und frostfrei lagern.	
Sicherheitsdaten:	siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)	